ZINCOLAC

Однокомпонентная грунт-эмаль

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Однокомпонентная, глянцевая грунт-эмаль с содержанием противокоррозионных пигментов. Может использоваться как грунтовка.
* : алюминиевые цвета всегда следует наносить на (например, MONOPRIMER 58-86).

ПРЕДПОЛАГАЕМОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Цинколак рекомендуется для стандартной защиты в строительной промышленности:
- Металлические конструкции,
- Металлические строительные конструкции,
- Трубопроводный,
- Вне резервуаров.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Антикоррозийные свойства защищают сталь от ржавчины.
Защищает от непогоды, обладает хорошими декоративными и защитными качествами, а также свойствами классического покрытия.
Покрытие, сочетающее в себе характеристики классической системы с антикоррозийной грунтовкой и верхним слоем.
Более 1500 цветовых оттенков возможны с помощью нашей системы колеровочных машин "Industry".

СЕРТИФИКАТЫ / ОДОБРЕНИЯ

Декларация соответствия: Есть

Свидетельство о государственной регистрации: Есть

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Уровень блеска	: Полуглянцевый
Цвета	: В соответствии с цветовыми моделями RAL/AFNOR/... + Алюминий
Количество компонентов	: 1
Плотность	: 1,30 +/- 0,05 г/см3
Объем твердых частиц	: 56,0 +/- 3%
Масса твердых частиц	: 72,0 +/- 2%
Типичная толщина (сухая)	: 50 мкм
Типичная толщина (влажная)	: 90 мкм
Теоретический расход	: 11 м2/л для сухой пленки 50 мкм

ЦИНКОЛАК

Однокомпонентная грунт-эмаль

ИНСТРУКЦИИ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ:

- **Новая сталь**

Соскабливание / чистка щеткой min St2, производительность покрытия будет улучшена за счет абразивной обработки до Sa 2,5 в соответствии с ISO 8501-1:2007.

- **Старые поверхности**

Мини-чистка щеткой для достижения степени PSt2 в соответствии со стандартом ISO 8501:1994 с последующим тщательным удалением пыли и жира. Предварительно нанесите антикоррозийную грунтовку на чистую поверхность.

- **Обслуживание**

Чистите под высоким давлением до тех пор, пока не будут удалены все следы и нелипкая краска.
Цинколак можно использовать для покрытия некоторых старых слоев краски, пока они все еще находятся в хорошем состоянии. В любом случае необходимо провести тест на пригодность (нанесение с последующим тестом на адгезию после полного высыхания), чтобы подтвердить пригодность продуктов и подготовку выбранной поверхности.

ПРИМЕНЕНИЕ

Температура субстрата:	От +5°C до +40°C и как минимум на 3°C выше точки росы, чтобы исключить любой риск образования конденсата.
Погодные условия:	Температура должна быть от 5°C до 40°C Относительная влажность воздуха должна составлять от 0% до 75%

БЕЗВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ:
Разбавитель: 54-190
Разведение: максимум 5 %
Форсунка: 0,013-0,015
Давление на форсунке: 100-150 бар

ВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ:
Разбавитель: 54-190
Разведение: от 5 до 15 %
Форсунка: зависит от используемого оборудования.
Давление на форсунке: 3-5 бар

КИСТЬ:
Готов к использованию

РОЛЛЕР:
Готов к использованию

ЧИСТЯЩИЙ РАСТВОРИТЕЛЬ
54-190

ЦИНКОЛАК

Однокомпонентная грунт-эмаль

ВРЕМЯ ОТВЕРЖДЕНИЯ

Время высыхания			Интервал между нанесением верхнего слоя	
Температура	На ощупь сухой	Твердый сухой	Минимальный	Максимальный
10°C	16 часов	30 часов	36 часов	Не критично
20°C	8 часов	20 часов	24 часа	Не критично
30°C	6 часов	12 часов	16 часов	Не критично

СОВМЕСТИМОСТЬ

Предыдущий слой(и): Сам по себе, FERROSOTER PRIMAIRE, MONOPRIMER 58-86

Последующий слой(и): Сам по себе, FERROSOTER PC, PRESTOLUX FWS

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

РЕЙТИНГ AFNOR: Рейтинг AFNOR NFT 36 005 Семейство I класс 4a

ЛОС (директива 2004/42/EC): Предельное значение ЕС для данного продукта (кат. A/j): 500 г/л (2010)
Этот продукт содержит не более 460 г/л ЛОС

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Точка вспышки: От 23°C до 55°C

Транспортировка и маркировка: Обратитесь к паспорту безопасности, составленному в соответствии с применимыми европейскими директивами

Срок годности: 2 года в первоначальной целой герметичной упаковке. Хранить в прохладном, проветриваемом месте.

Меры предосторожности: Обратитесь к действующему паспорту безопасности материала

УПАКОВКА

Упаковка
1 л
2,5 л
10 л